

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

DESCRIPTION	Lasure transparente teintée à base d'eau pour bois tendre et en bois dur	
APPLICATION	Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR est un produit transparent de traitement de bois à l'extérieur, à base d'eau, qui repose sur une combinaison unique de résines alkyde et acrylique, et est renforcé avec des agents anti-UV. Cela procure une meilleure protection que d'autres produits transparents similaires. Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR est plus écologique, contient peu de COV. Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR peut être utilisé sur de nouvelles menuiseries, et des bois imprégnés, déjà traités, et sur des panneaux en bois. Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR contient des composants résistant à la moisissure de surface (ce n'est pas un fongicide). Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR possède une bonne fluidité et sèche rapidement. Convient pour les bardages, les sous-toitures, les gouttières et planches costières ou de rive, les menuiseries, les vérandas, et les extensions en bois tels que les garages, les abris, les carports. Mais aussi recommandé pour les chalets, les maisons en bois massifs ou en rondins	
EMBALLAGE	1, 3 et 10 litres	
COULEURS	Nombreuses couleurs transparentes via le système de mélange Jotun Multicolor. Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR doit être teinté. Ne pas utiliser une base sans ajout de pigment.	
BRILLANCE	Satin, environ 40 GU (variable selon le support)	
DONNEES TECHNIQUES	Type	Alkyde / Acrylique
	Viscosité	75 - 85 cP
	Poids spécifique	1,05 g/cm ³
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Sec hors poussière	Après environ 2 heures
	Recouvrable	Après environ 8 heures
	Stockage	Stocker et transporter hors gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 130 g / l (2010). Ce produit contient au maximum 50 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	Bois scié brut: 7-9 m ² par litre Bois raboté/poncé: 13-15 m ² par litre
	Epaisseur recommandée du film humide	Environ 90 micromètres par couche
	Epaisseur recommandée du film sec	Environ 35 micromètres par couche
	Méthodes d'application	Pinceau, rouleau à peinture, pistolet
	Dilution	Ne pas diluer
	Airless	
	Gicleur	0,015"
	Angle de pulvérisation	65 - 80°
	Pression	150-180 bar

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

MANUEL D'UTILISATION

Préparation

Les substrats doivent être propres, sains et secs avant d'être traités. Pour une meilleure adhérence, les surfaces lisses doivent être poncées. Les bois précédemment traités avec une huile doivent être complètement poncés et dégraissés, car ils peuvent provoquer des cloques. Appliquer de façon homogène pour bien couvrir les surfaces.

Bois neuf

Pré-traiter avec le VISIR OLJEGRUNNING KLAR, application à l'aide d'une brosse, avant ou immédiatement après la pose. Appliquer une fine couche homogène, éviter les zones brillantes ou saturées. Traiter toutes les extrémités avec 3-4 couches "mouillées sur mouillées". Le bois traité au VISIR OLJEGRUNNING KLAR ne peut rester plus de trois mois sans sa finition.

Bois traité

Nettoyer soigneusement la surface avec le JOTUN HUSVASK, et rincer à l'eau claire, enlever la poussière et les résidus. Les substrats présentant des moisissures doivent être nettoyés avec un fongicide. Bois précédemment lasuré ou vernis: nettoyage avec le JOTUN KRAFTVASK. Après lavage et ponçage, appliquer une couche de VISIR OLJEGRUNNING KLAR sur les parties nues et les surfaces poreuses, traiter en finition avec 2-3 couches de DEMIDEKK STRUKTURLASYR.

Utilisation

Le DEMIDEKK STRUKTURLASYR est conçu pour les bois bruts à sciage fin ou bois rabotés. Appliquer de façon homogène sur toute la surface en une fois. Eviter les reprises et les surcharges. Utiliser brosses ou pinceaux adaptés aux lasure à l'eau (poils longs et souples). Bois neuf, traiter directement, ne pas attendre plus de 5-6 semaines avant application du primaire. Sur des bois prétraités (avec primaire), appliquer minimum 2 couches, et sur les bois nus non prétraités, appliquer 3 couches.

Bois traité, ancienne lasure transparente teintée

Après préparation de la surface, appliquer 1-2 couches de DEMIDEKK STRUKTURLASYR. Si la surface de teinte est très irrégulière et ou très décolorée, donner la priorité à une lasure opacifiante (DEMIDEKK ULTIMATE).

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).