

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

DESCRIPTION Le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU est une peinture d'extérieur à base d'eau, offrant une excellente conservation de la couleur et un long intervalle entre les entretiens. Convient parfaitement aux menuiseries en bois, telles que fenêtres, portes, encadrements, volets et vérandas, corniches et autres éléments extérieurs de petite surface, par exemple les meubles de jardin en bois. Le produit contient des composants qui agissent contre les champignons. Peut être utilisé dans un système avec le VISIR OLJEGRUNNING KLAR (bois résineux) ou le DEMIDEKK OLJETACKFARG (autres essences de bois).

APPLICATION Facile à appliquer avec une excellente conservation de la couleur et de la brillance. Le DEMIDEKK ULTIMATE VINDU peut être utilisé sur des menuiseries neuves ou déjà traitées. Le produit peut également être utilisé comme couche supérieure sur des supports en PVC et en métal prétraité avec un primaire approprié.

CARACTERISTIQUES CLES

- Hybride, alkyde acrylique, longue conservation de la couleur et de la brillance
- La résine alkyde imprègne le bois et donne une très bonne adhérence.
- Système microporeux. L'humidité du bois est maintenue dans des limites acceptables.
- La haute teneur en matière sèche et les pigments inaltérables protègent contre les rayons UV et les intempéries.
- Base d'eau, faible teneur en solvant, donc moins nocif pour l'environnement.

COULEURS Plusieurs milliers de couleurs via le système de mélange Jotun Multicolor.

BRILLANCE Satin, 40-50 GU

EMBALLAGE 0,75 litre et 3 litres

DONNEES TECHNIQUES	Type	Lasure opaque hybride acrylique / alkyde
	Viscosité	170 – 210 cP
	Poids spécifique	Base HVIT 1,26 kg/litre
	Matières sèches en volume	37%
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Hors poussière	Après environ 2 heures
	Recouvrable	Après environ 4 heures
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / d): 130 g / l (2010). Ce produit contient au maximum 80 g / l de COV.

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

TRAITEMENT	Rendement	Bois brut: 6 - 9 m ² /litre Bois raboté: 10 - 12 m ² /litre
	Épaisseur recommandée du film sec	Environ 40 - 50 micromètres par couche
	Épaisseur recommandée du film humide	Environ 90 - 110 micromètres par couche
	Méthodes d'application	Brosse souple, rouleau ou pistolet
	Dilution/nettoyage	Ne pas diluer, nettoyer avec de l'eau
	Teneur en humidité du bois	Maximum 18%

Airless

Gicleur	0,009" – 0,013"
Angle de pulvérisation	20° - 80°
Pression	Environ 120 - 150 bar

PRE-TRAITEMENT

Le substrat doit être exempt de poussière, de résine et d'autres parasites. L'humidité du bois pendant le traitement ne doit pas dépasser 18%. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, le nouveau bois doit être traité le plus rapidement possible. Pour cette raison, le bois ne doit jamais être exposé à l'air extérieur non traité pendant plus de six semaines environ.

MANUEL D'UTILISATION

Préparation

- Les nouvelles menuiseries encore non traitées, après 6 semaines, doivent être nettoyées avec un produit approprié.
- Le bois prétraité doit être traité de la même manière. Les pièces amovibles doivent être enlevées puis replacées.
- Les bois imprégnés en profondeur, contenant de la cire et du silicone, doivent être dégraissés avec un agent approprié (thinner).
- Les surfaces brillantes, lisses et dures doivent être légèrement poncées pour obtenir une adhérence optimale.

Prétraitement sur bois neuf

Bois résineux: appliquer une fine couche de VISIR OLJEGRUNNING KLAR sur les nouvelles menuiseries. Bien traiter les bouts des bois, appliquer 3 ou 4 couches "mouillé sur mouillé". Sur les surfaces planes, bien étirer le VISIR OLJEGRUNNING KLAR, ne pas appliquer excessivement, pour éviter les zones brillantes ou saturées.

Autres bois: appliquer une couche diluée (10-20% white spirit) de DEMIDEKK OLJETACKFARG. Bien laisser sécher (24h-48h).

Finition

Appliquer trois couches de DEMIDEKK ULTIMATE VINDU sur les nouvelles menuiseries pour un résultat parfaitement durable. Bien traiter les bouts des bois, appliquez à saturation 2 à 3 couches "mouillé sur mouillé".

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

Général

- Arrondir les arrêtes vives, principalement horizontales.
- Mélanger les boites avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Ne pas ajouter d'huile ou white spirit.
- Ne pas diluer le produit pour une utilisation normale.
- Sur anciennes couches de lasure ou peinture synthétique, toujours prévoir une surface d'essai pour vérifier l'adhérence.
- La lumière directe du soleil sur la couche de peinture encore humide peut provoquer des craquelures ou des cloques.
- La condensation peut influencer la brillance de la peinture.
- Ne pas utiliser sur des substrats prétraités avec une huile. Dégraisser avant traitement (thinner).

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boites avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).