

JOTUN Multicolor solvent-free

Productbeschrijving

Type

Universeel mengpasta: Oplosmiddelvrije, watergedragen hoog geconcentreerd universeel mengpasta. Uitstekende lichtechtheid.

Kleurpasta voor silicaat- en siliconenemulsieverven: Jotun's Multicolor kleurpasta voor silicaat- en siliconenemulsieverven zijn hoog geconcentreerd, oplosmiddelvrij Kleur pigment dispersie, gebaseerd op water en oppervlakte actieve stof (tensides). Ze inclusief 7 licht-en alkalische bewijs anorganische pigmenten die bestand zijn tegen de uitwas van poreuze film zijn.

Kenmerken en voordelen

De mengpasta's zijn gemakkelijk te mengen en hebben geen negatieve effecten op het drogen of de glans, tenzij meer dan 6% wordt toegevoegd. Meer dan 10 % kan een sterk verminderde werking van het verfsysteem te geven.

Aanbevolen gebruik

Universeel mengpasta: Kan gebruik worden in de meeste verfstystemen op alkyd of oliebasis. GI, GO en RS mag niet worden gebruikt in exterieur verf producten zonder controle met Jotun.

Kleurpasta voor silicaat- en siliconenemulsieverven: De mengpasta is mengbaar met de meeste watergedragen lakken.

Product data

Afkortingen:

- 1: Universeel mengpasta
2: Kleurpasta voor silicaat- en siliconenemulsieverven

Tinter - Kleur - Pigment	Verpakkings grootte	Vaste stof op gewichts- basis %	Soorte-lijk gewicht	Vlampunt °C
1: BD - BD - Bordeaux	1 liters		1	115
1: BS - Sterk Blauw	1 liters		1.22	115
1: BV - Zwak Blauw	1 liters		1.34	115
1: FS - Violet	1 liters		1.31	115
1: GE - Geel extrieur	1 liters		1.22	115
1: GI - Geel interieur	1 liters		1.54	115
1: GO Geel-Oranje	1 liters		1	115
1: GS - Groen Sterk	1 liters		1.4	115
1: GV - Zwak Groen	1 liters		1.43	115
1: HT - Wit	1 en 2.5 liters		1.22	115
1: OK oker	1 en 2.5 liters		1.84	115
1: RB- Rood Bruin	1 en 2.5 liters		1.9	115
1: RE- Rood extrieur	1 liters		1.23	115
1: RS- Sterk rood	1 liters		1.24	115
1: SS - Strongblack	1 en 2.5 liters		1.3	115
1: SV- zwak zwart	1 en 2.5 liters		1.34	115
2: BF - Blauw - Anorganisch Blauw	1 liters	64	2.05	100
2: CF - Zwart - Anorganisch Zwart	1 liters	40	1.77	100
2: GF - Groen - Anorganisch Groen	1 liters	66	2.33	100
2: RF - Bruinachtig rood - Ijzeroxide Rood	1 liters	54	1.92	100
2: WF - Wit - Titanium dioxide	1 liters	67	2.07	100
2: YC - Geel - Anorganisch Geel	1 liters	55	1.97	100
2: YF - Oker - Ijzeroxide Geel	1 liters	52	1.83	100

Gebruiksaanwijzing

Regelmatig reinigen en onderhoud van de Jotun mengmachine is aan te bevelen voor een optimaal resultaat. Mengbaarheid en de impact op verf eigenschappen moeten altijd worden onderzocht voordat kleurstoffen worden gebruikt in nieuwe producten. 30 seconden schudden in de schudmachine voor gebruik. De flessen moeten vol zijn om luchtinsluiting te voorkomen. De dop van de fles moet goed worden dichtgedraaid om uitdroging te voorkomen.

Reinigingsmiddel: zeep en water.

Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop. Koel en droog bewaren. Vermijd hittebronnen en direct zonlicht.

Verwijdering van afval

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Materiaal en/of vat moeten opgeruimd worden als gevaarlijk afval.



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product. Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad. Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4. Behandeling en opslag, zie paragraaf 7. Transport informatie verwijzen naar sectie 14. Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.